

TEHNISKO DATU LAPA



FOME FLEX MONTĀŽAS PUTAS DARBAM BEZ PISTOLES

Apraksts

Vissezonas poliuretāna montāžas putas ar adapteri lietošanai bez pistoles. Piemērotas darbam apkārtējās vides temperatūrā no -10°C līdz +30°C. Izmantojamas logu rāmju, durvju rāmju uzstādīšanai, siltuma un skaņas izolācijai, šuvju blīvēšanai, tukšumu, plaisu aizpildīšanai, jumta dakstiņu līmēšanai un siltumizolācijai. Putas pasargā pret pelējuma veidošanos. Sacietējušām putām ir labas siltuma un skaņas izolācijas īpašības. Iznākums līdz 45 litriem brīvi izpūšot. Sekundārā izplešanās 140%. Termiskā pretestība 0,036 W/(mK). Temperatūras noturība pēc sacietēšanas no -40°C līdz +90°C. Griešanas laiks pēc 60 min. Pilnas sacietēšanas laiks 24 stundas. Skaņas slāpēšanas indekss 58 dB.

Priekšrocības

- Piemērotas darbam temperatūrā no -10°C līdz +30 °C.
- Siltumvadītspējas koeficients 0,036 W/mK.
- Sacietēšanas spiediens tikai 1 kPa.
- Iznākums, brīvi izpūšot līdz 45 litriem.

Lietojuma nozares

Izmantojamas logu rāmju, durvju rāmju uzstādīšanai, siltuma un skaņas izolācijai, šuvju blīvēšanai, tukšumu, plaisu aizpildīšanai, jumta dakstiņu līmēšanai un siltumizolācijai.

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācijas	Vērtība
Krāsa			dzeltena
Blīvums	kg/m ³		24±15%
Iznākums	litri	RB024	līdz 45
Griešanas laiks pēc	min.	TM 1005-2013	60
Sekundārā izplešanās	%	TM 1010-2012	140
Pilnas sacietēšanas laiks	h		24
Siltumvadītspējas koeficients	W/(mK)	RB024	0,036
Nelīp pēc	min.	TM 1014-2013	10
Skaņas slāpēšanas indekss	dB		58
Rukums	%		<5
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C		-40°C ... +90°C
Darba vides temperatūra	°C		-10°C ... +30°C
Uzliesmošanas klase		DIN 4102	B3
Tilpums	ml		750

TEHNISKO DATU LAPA

Sertifikācija

ISO 9001:2015
FEICA biedrs

Lietošanas norādījumi

Rūpīgi notīrīt un samitrināt darba virsmu. Enerģiski sakratīt flakonu un pievienot vārstam adapteri. Putu daudzumu var regulēt, nospiežot adaptera mēlīti. Piepildīt ar putām 30-70% no dobuma tilpuma (atkarībā no temperatūras) - putas sacietējot izpletīsies. Ja putas tiek lietotas zemā temperatūrā, flakons jāsasilda līdz +18°C, ievietojot siltā ūdenī vai siltā telpā. Nesamitrināt virsmu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0°C. Neizžuvušo putu atlikumus vislabāk notīrīt ar Foam Cleaner Fome Flex. Sacietējušās putas notīrīt mehāniski.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, sausā vietā no +5°C līdz +25°C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no ražošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un karstuma virs 50°C.

Iepakojums

1000 ml aerosola flakoni, tilpums 750 ml, 12 gabali iepakojumā.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pareizi no tā atbrīvoties.