

TEHNISKO DATU LAPA



FOME FLEX MINI MOUNTING FOAM

Apraksts

Vissezonas poliuretāna montāžas putas ar adapteri. Lietošanai bez putu pistoles. Piemērotas darbam no -10°C līdz $+30^{\circ}\text{C}$. Izmantojamas logu rāmju, durvju rāmju uzstādīšanai, siltuma un skaņas izolācijai, šuvju blīvēšanai, tukšumu, plaisu aizpildīšanai, jumta dakstiņu līmēšanai un siltumizolācijai. Putas pasargā pret pelējuma veidošanos. Sacietējušām putām ir labas siltuma un skaņas izolācijas īpašības. Iznākums 12 litri. Sekundārā izplešanās 140%. Termiskā pretestība $0,030\text{ W/mK}$. Temperatūras noturība pēc sacietēšanas no -40°C līdz $+90^{\circ}\text{C}$. Griešanas laiks pēc 30 min. Sacietēšanas laiks 2 stundas. Skaņas slāpēšanas indekss – 62 dB.

Priekšrocības

- Piemērotas darbam temperatūrā no -10°C līdz $+30^{\circ}\text{C}$.
- Siltumvadītspējas koeficients $0,030\text{ W/mK}$.
- Skaņas slāpēšanas indekss – 62 dB.
- Sacietēšanas laiks tikai 2 stundas.

Lietojuma nozares

Izmantojamas logu rāmju, durvju rāmju uzstādīšanai, siltuma un skaņas izolācijai, šuvju blīvēšanai, tukšumu, plaisu aizpildīšanai, jumta dakstiņu līmēšanai un siltumizolācijai.

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācijas	Vērtība
Krāsa			dzeltena
Iznākums	Litri		12
Griešanas laiks pēc	min.	EN 17333-3	30-50
Sekundārā izplešanās	%		140
Pilnas sacietēšanas laiks	h		100-120
Siltumvadītspējas koeficients	W/mK		0,030
Nelīp pēc	min.	EN 17333-3	8-12
Skaņas slāpēšanas indekss	dB		62
Noslēgtas poras	%		70
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	$^{\circ}\text{C}$		$-40^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$
Darba vides temperatūra	$^{\circ}\text{C}$		$-10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
Uzliesmošanas klase		DIN 4102	B3
Tilpums	ml		230

TEHNISKO DATU LAPA**Sertifikācija**

EMICODE EC1 Plus – ļoti zemi
izmeši VOC izmeši ISO 16000

**Lietošanas norādījumi**

Rūpīgi notīrīt un samitrināt darba virsmu. Enerģiski sakratīt flakonu un pievienot vārstam adapteri. Putu daudzumu var regulēt, nospiežot adaptera mēlīti. Piepildīt ar putām 30-70% no dobuma tilpuma (atkarībā no temperatūras) - putas sacietējot izpletīsies. Ja putas tiek lietotas zemā temperatūrā, flakons jāsasilda līdz +18°C, ievietojot siltā ūdenī vai siltā telpā. Nesamitrināt virsmu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0°C. Neizžuvušo putu atlikumus vislabāk notīrīt ar Foam Cleaner Fome Flex. Sacietējušās putas notīrīt mehāniski.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, sausā vietā no +5°C līdz +25°C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no ražošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un karstuma virs 50°C.

Iepakojums

230 ml aerosola flakoni, 12 gabali iepakojumā.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pareizi no tā atbrīvoties.