

TEHNISKO DATU LAPA



Montāžas putas

FOME FLEX DOUBLE PISTOL ALL SEASON

Apraksts

Vienkomponenta poliuretāna montāžas putas FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM. Ar jaunās DOUBLE PISTOL tehnoloģijas palīdzību ir iespējams strādāt gan ar pistoli, gan ar flakona komplektācijā iekļauto adapteri. Vārstam ir iekšējā vītne, kurā ir droši ieskrūvēts adapteris. Ir iespējams daļu putu izpūst ar adapteri, pēc tam to noskrūvēt un turpināt darbu ar pistoli. Adapteris palīdzēs sasniegt šaurākas un grūtāk sasniedzamas vietas. Strādājot ar pistoli, putām ir zema sekundārā izplešanās, tikai 30%. Brīvas izpūšanas iznākums 45 litri. Var griezt pēc 20-40 minūtēm. Temperatūras noturība pēc sacietēšanas -40 °C ... +90 °C. Pilnībā sacietē 80-100 minūtēs. Skaņas slāpēšanas indekss 62 dB. Putām ir 70% noslēgtās un 30% atvērtās poras, tāpēc tās gan aizsargā pret vēju, gan lieliski elpo.

Priekšrocības

- Dubultais adapteris
- Piemērotas darbam temperatūrā no -10 °C līdz +35 °C.
- Siltumvadītspējas koeficients 0,030 W/mK.
- Ļoti zema sekundārā izplešanās – 30%.
- Brīvas izpūšanas iznākums līdz 45 litriem.
- Noslēgtās poras 70%


Lietojuma nozares

Logu un durvju blīvēšana. Siltuma un skaņas izolācija. Akustiskā izolācija. Plaisu, plaisu, dobumu, spraugu aizpildīšana. Cauruļu izolācija. Jumta, sienu un grīdas savienojumu blīvēšana. Siltumizolācija.

Sertifikācija

A+ Francijas GOS noteikumi

Emicode EC1 Plus



TEHNISKO DATU LAPA

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			dzeltena
Iznākums	litri	FEICA TM1003	līdz 45
Var griezt pēc	min.	FEICA TM1005	20-40
Sekundārā izplešanās	%	TM 1010-2012	30
Sacietēšanas laiks	min.		80-100
Siltumvadītspējas koeficients	W/mK		0,030
Nelīp pēc	min.	FEICA TM1014	8-12
Skaņas slāpēšanas indekss	dB		62
Noslēgtās poras	%		70
Izmēru stabilitāte	%	FEICA TM1004	-5% < DS < 0%
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C		-50 °C ... +90 °C
Darba vides temperatūra	°C		-10 °C ... +35 °C
Uzliesmošanas klase		DIN 4102	B3
Tilpums	ml		750

Lietošanas norādījumi

Rūpīgi notīrīt un samitrināt darba virsmu. Enerģiski sakratīt flakonu un pieskrūvēt pistoli. Apvērst flakonu otrādi ar vārstu uz leju. Lai regulētu montāžas putu smidzināšanas plūsmu, pagriez vārstu pistoles roktura aizmugurē. Piepildīt tukšumu ar putām. Uzklāšanas temperatūra no -10 °C līdz +35 °C. Ja putas tiek lietotas zemā temperatūrā, flakons jāsasilda līdz +18 °C, ievietojot siltā ūdenī vai siltā telpā un virsmu nedrīkst samitrināt. Nesamitrināt virsmu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 °C. Neizžuvušo putu atlikumus vislabāk notīrīt ar Foam Cleaner Fome Flex. Sacietējušās putas notīrīt mehāniski.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, sausā vietā no +5°C līdz +25°C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no ražošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un karstuma virs 50 °C.

Iepakojums

1000 ml aerosola flakoni, tilpums 750 ml, 12 gabali iepakojumā.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pareizi no tā atbrīvoties.