

TEHNISKO DATU LAPA



Profesionālās montāžas putas FOME FLEX ALL SEASON MEGA PISTOL FOAM 65L

Apraksts

FOME FLEX All Season Mega – augsta iznākuma profesionālās vissezonas poliuretāna montāžas putas. Piemērotas darbam apkārtējās vides temperatūrā no -20°C līdz +30°C. Izmantojamas logu rāmju, durvju rāmju un citu konstrukciju uzstādīšanai, siltuma un skaņas izolācijai, šuvju blīvēšanai, tukšumu, plaisu aizpildīšanai, jumta dakstiņu līmēšanai un siltumizolācijai. Putas pasargā pret pelējuma veidošanos. Iznākums 65 litri brīvi izpūšot. Sekundārā izplešanās 80%. Termiskā pretestība 0,036 W/mK. Temperatūras noturība pēc sacietēšanas no -60°C līdz +100°C. Griešanas laiks pēc 30 min. Pilnas sacietēšanas laiks 24 stundas. Skaņas slāpēšanas indekss 61 dB.

Priekšrocības

- Augsts iznākums, līdz 65 L.
- Piemērotas darbam temperatūrā no -20°C līdz +30°C.
- Termiskā pretestība 0.036 W/mK.
- Griešanas laiks pēc 30 minūtēm.

Lieliska saķere ar:

- Koksne
- Betons
- Jebkurš metāls
- Cietās plastmasas
- Ķieģeļi
- Ģipškartons
- EPS un XPS
- Jumta dakstiņi

Lietojuma nozares

- Logu un durvju rāmju blīvēšana
- Siltuma un skaņas izolācija
- Plaisu, šķirbu, dobumu, spraugu aizpildīšana
- Cauruļu izolācija
- Jumtu, sienu un grīdu savienojumu blīvēšana

TEHNISKO DATU LAPA

Tehniskie dati

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācijas	Vērtība
Krāsa			Dzeltēna
Blīvums	kg/m ³		19 ±15%
Siltumvadītspējas koeficients	W/mK		0,036
Griešanas laiks pēc	min.	TM 1005-2013	30
Pilnas sacietēšanas laiks	h		24
Nelīp pēc	min.	TM 1014-2013	10
Izmēru stabilitāte	%		<5
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C		-40 ... +90
Darba vides temperatūra	°C		-20 ... +30
Sekundārā izplešanās	%		80
Iznākums	litri	RB024	65
Uzliesmošanas klase		DIN 4102	B3
Tilpums	ml		870

Lietošanas norādījumi

Rūpīgi notīrīt un samitrināt darba virsmu. Enerģiski sakratīt flakonu un pieskrūvēt pistoli. Apvērst kannu otrādi ar vārstu uz leju. Lai regulētu montāžas putu smidzināšanas plūsmu, pagriez vārstu pistoles roktura aizmugurē. Piepildīt ar putām 50-70% no dobuma tilpuma (atkarībā no temperatūras) – putas sacietējot izplešies. Ja putas tiek lietotas zemā temperatūrā, flakons jāsasilda līdz +18 °C, ievietojot to siltā ūdenī vai siltā telpā. Neizžuvošo putu atlikumus vislabāk notīrīt ar Foam Cleaner Fome Flex. Sacietējušās putas notīrīt mehāniski. Sacietējušās putas jāpasargā no UV stariem – ieteicams apmest, krāsot u.c.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, sausā vietā no +5°C līdz +25°C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no ražošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un karstuma virs 50°C.

Iepakojums

1000 ml aerosola flakoni, tilpums 870 ml, 12 gabali iepakojumā.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pareizi no tā atbrīvoties.