

TEHNISKO DATU LAPA



Īpaši viegla akrila špaktele FOME FLEX FINISH

Apraksts

FOME FLEX FINISH ir īpaši viegla akrila dispersijas bāzes špaktele beigu apdarei. Izmantojama sienu un griestu šuvju, kā arī betona, apmetuma, mūrējuma labošanai un apmetuma plaisu izlīdzināšanai. Var krāsot pēc 30 minūtēm. To ir īpaši viegli uzklāt. Var slīpēt. Nerūk, neplaisā, bez smaržas. Ļoti labi pielīp pie ģipškartona plāksnēm, ģipša apmetuma, ģipša blokiem un līdzīgiem materiāliem. Viegli uzklājama (īpaši špaktelējot griestus - uz pusi vieglāka kā ūdens!). Viegli izlīdzināma, īss žūšanas laiks. Pēc sacietēšanas to var krāsot ar emulsijas un sintētiskajām krāsām. Gatava lietošanai (nav nepieciešama samaisīšana), var uzklāt daudz blīvāk nekā tradicionālās špakteles. Bez smaržas, ķīmiski neitrāla, neizraisa metālu koroziju.

Priekšrocības

- Sevišķi viegla.
- Gandrīz nemaz nerūk.
- Var krāsot ar emulsijas un sintētiskajām krāsām.
- Var slīpēt.
- Viegli uzklājama un izlīdzināma.
- Neizraisa metālu koroziju.
- Bez smaržas, ķīmiski neitrāla.

Lietojuma nozares

Sienu un griestu šuvju, kā arī betona, apmetuma, mūrējuma labošanai un apmetuma plaisu izlīdzināšanai. Speciāli izstrādāta savienojumu un skrūvju caurumu aizpildīšanai ģipškartona sienās un griestos, kā arī betona, apmetuma, ķieģeļu un apmetuma slāņu caurumu un plaisu aizpildīšanai, labošanai un izlīdzināšanai.

Lietošanas norādījumi

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, attaukotām un bez eļļas. Ļoti porainas virsmas, piemēram, apmetums, porains betons, kaļķakmens u.c., ir jāgruntē. Nogriezt kārtidža augšdaļas galu un uzskrūvēt tam komplektā iekļauto uzgali. Ievietot kārtidžu hermētiķu iekļāšanas pistolē un papildīt uzgali ar hermētiķi, vairākas reizes nospiežot pistoles mēlīti. Lietošanas temperatūra no +5 °C līdz +30 °C. Plēvīte izveidojas pēc 5 minūtēm. Šuves temperatūras noturība: -20 °C ... +75 °C.

TEHNISKO DATU LAPA

Sertifikācija

EN 13963: 1A



EMICODE® sertifikāts ir Līmju un būvmateriālu emisiju kontroles asociācijas kvalitātes zīme. Testi saskaņā ar ISO 16000 ir vērsti uz GOS (gaistošo organisko savienojumu) izdalīšanos, saskaņā ar kuru FOME FLEX PAINTABLE SILICONE PAINTASIL atbilst augstākajiem kritērijiem "EMICODE EC1 PLUS" - ļoti zems piesārņojums.



Somijas būvinformācijas fonds RTS produktu klasificējis kā M1 klases būvmateriālu - pēc sacietēšanas tie ir bez smaržas un neizdala TVOC, formaldehīdu, amonjaku un MDI.

Tehniskie dati

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Caurspīdīga
Bāze			Akrila dispersija
Blīvums	g/ml		0,6
Patēriņš (5 mm šuve)	m		15
Plēvītes veidošanās pēc	min.		5
Vertikālā notece	mm	ISO 7390	<200
Rukums	%		<5
Pilnas sacietēšanas ilgums	h.		24
Temperatūras izturība pēc sabiezēšanas	°C		-20 ... +75
Darba vides temperatūra	°C		+5 ... +30
Tilpums	ml		300

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, sausā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt kārtidžus no tiešas saules gaismas un karstuma virs 50 °C.

Iepakojums

300 ml plastmasas kārtidži, kastē 12 kārtidži.

Drošības norādījumi

Pirms lietošanas ir nepieciešams iepazīties ar produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstoši prasībām.