

TEHNISKO DATU LAPA



Krāsojamais silikons FOME FLEX PAINTASIL

Apraksts

FOME FLEX KRĀSOJAMĀIS SILIKONS PAINTASIL – ir viegli krāsojams, ļoti elastīgs, pret pelējumu noturīgs (ar fungicīdu) akrila hermētiķis, kas piemērots visu veidu krāsām. Viens no labākajiem ftalātus nesaturošu akrila hermētiķu saimē. Silikona šuve ir ļoti elastīga un lieliski pielip pie lielākās daļas celtniecības materiālu. Kompozīcija, kuras pamatā ir inovatīva poliakrila ūdens dispersija, veido stabilas ķīmiskas saites ar daudziem celtniecības materiāliem, pat stiklu, alumīniju vai keramiku. Hermētiķim piemīt augsta noturība pret sēnišu un baktēriju attīstību. FOME FLEX PAINTABLE SILICONE ir ideāli piemērots kustīgu savienojumu hermetizēšanai pirms apdares un krāsošanas. Savienojuma kustības spēja līdz 20% garantē, ka hermētiķa šuve neveidojas plaisas. To var **krāsot pēc 60 minūtēm**, tāpēc darbu var paveikt daudz ātrāk un ērtāk. Piemērots lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. Tā kā produkts satur piedevas pret pelējumu, tas ir piemērots arī vannas istabu sienu blīvēšanai.

Priekšrocības

- Viegli pārkrāsojams ar visa veida krāsām pēc 60 min.
- Ļoti elastīgs un izturīgs savienojums
- Piemērots lietošanai iekšdarbos un ārdarbos
- Augsta noturības klase pret pelējumu - S1
- Izcila saķere ar daudziem celtniecības materiāliem
- Izturība pret stiepi 0.6 N/mm²
- Uzklāšanas temperatūra +5 °C ... +50 °C
- Temperatūras noturība pēc sacietēšanas -30 °C ... +80 °C

Lieliska saķere ar šādiem materiāliem:

- Ģipškartons
- Betons
- Ķieģeļi
- Apmetums
- Keramika
- Cietās plastmasas
- Metāli
- Alumīnijs
- Granīts

TEHNISKO DATU LAPA

Pielietojuma jomas

Visu kustīgo un fiksēto savienojumu: koka, ģipškartona un izolācijas plākšņu, griestu, sienu stūru, iekšējo logu un durvju hermetizēšanai pirms apdares un krāsošanas. Nelielu plaisu noblīvēšanai iekštelpās un ārā.

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Balta
Blīvums	g/cm ³		1,43
Plēvītes veidošanās pēc	min.		20
Var pārkrāsot pēc	min.		60
Plūstamība	mm		0
Aizsardzība pret pelējumu		EN 15651-3	S1 (ļoti augsta)
Šuves kustīgums	%	ISO 9047	20
Cietība pēc Shore A		EN ISO 868	9
Pagarinājums pārraujot	%	ISO 8339	120
Stiepes izturība	N/mm ²	ISO 8339	0,6
60% modulis, 23 °C	MPa	ISO 8339	0,5
Temperatūras noturība	°C		-25 °C ... +80 °C
Uzklāšanas temperatūra	°C		+5 °C ... +50 °C
Uguns noturība		DIN EN SIO 11925-2	E
Tilpums	ml		310

Sertifikācija



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-3 S1



„EMICODE®“ sertifikāts ir kvalitātes apzīmējums, ko izdod Asociācija limju un citu būvmateriālu bīstamo vielu emisijas kontrolei. Testi saskaņā ar ISO 16000 koncentrējas uz GOS (gaistošo organisko savienojumu) izdalīšanos, saskaņā ar tiem FOME FLEX PAINTABLE SILICONE PAINTASIL atbilst pašiem augstākajiem kritērijiem „EMICODE EC1 PLUS” – ļoti zems piesārņojuma līmenis.

Norādījumi lietošanai

Virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Nogrieziet kārtidža galu un pieskrūvēt komplektā esošo uzgali. Ievietojiet kārtidžu hermētiķa ieklāšanas pistolē un piepildiet uzgali ar hermētiķi, vairākas reizes piespiežot pistoles sprūdu. Hermētiķi izmantot iekšdarbos un ārdarbos pirms krāsošanas. Strādājot ārpus telpām, 6 stundas pasargāt no lietus.

TEHNISKO DATU LAPA

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Aizsargāt kārtidžus no tiešas saules gaismas un karstuma virs +50 °C.

Iepakojums

310 ml plastmasas kārtidži, iepakojumā 12 kārtidži.

Veselība & drošība

Pirms lietošanas iepazīties ar produkta drošības datu lapu un to saprast. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.