



POINT PENOPLAST

Putu līme ar adapteri

Apraksts

Vissezonu poliuretāna putu līme ar adapteri. Uzklāšanas temperatūra no -10 °C līdz $+30\text{ °C}$. Piemērota siltumizolācijas un skaņas izolācijas plākšņu, vieglo polistirola konstrukciju līmēšanai, kā arī savienojumu hermetizēšanai, ūdensvada cauruļu izolācijai, vannas un dušas kabīņu pamatņu skaņas izolācijai, jumtu un bēniņu blīvēšanai. Nedeformē konstrukcijas. Līmēšanai un blīvēšanai. Lieliska saķere ar polistirolu, betonu, ķieģeļiem, koksni, PVC. Ar vienu flakonu var salīmēt līdz 6 m^2 siltumizolācijas plātņu. Nav agresīva pret polistirolu. Ātri sacietē. Neliela sekundārā izplešanās. Pēc sacietēšanas piemīt siltumizolācijas īpašības kā polistirolam. Stiepes izturība – 10 kg/cm^2 . Pilns sacietēšanas laiks 12 stundas.

Priekšrocības

- Piemērota visiem gadalaikiem. Darba temperatūra no -10 °C līdz $+30\text{ °C}$
- Stiepes izturība – 10 kg/cm^2
- Griešanas laiks 9 minūtes
- Līmēšanai un blīvēšanai

Lietojuma nozares

Piemērota siltumizolācijas un skaņas izolācijas plākšņu, vieglo polistirola konstrukciju līmēšanai, kā arī savienojumu hermetizēšanai, ūdensvada cauruļu izolācijai, vannas un dušas kabīņu pamatņu skaņas izolācijai, jumtu un bēniņu blīvēšanai. Nedeformē konstrukcijas.

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			pelēka
Iznākums	m^2		6
Griešanas laiks	min.		9
Stiepes izturība	kg/cm^2	DIN 53430	10
Sacietēšanas laiks	st.		12
Siltumvadītspējas koeficients	W/mK		0,040
Laiks bez pielipšanas	min.		4
Spiedes spēks	N/cm^2	DIN 53421	3
Bīdes spēks	N/cm^2	DIN 53427	4,5
Ūdens absorbcija	%		0,3
Termiskā noturība pēc sacietēšanas	°C		$-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$
Darba vides temperatūra	°C		$-10\text{ °C} \dots +30\text{ °C}$
Uzliesmošanas klase		DIN 4102	B3
Svars	g		780

Lietošanas norādījumi

Rūpīgi notīrīt un samitrināt apstrādājamo virsmu. Flakonu spēcīgi sakratīt, iespiest vārstā adapteri. Pirms darba noņemt adaptera drošinātāju. Darba laikā vienmēr turēt flakonu otrādi. Izpūšanas intensitāti un putu daudzumu regulēt, nospiežot adaptera rokturi. Izpūst putu līmi pa visu dēļa perimetru. Ja paneļa virsma ir lielāka par 0,5 m², uzklāt papildus joslas pa vidu. Griešanas laiks 9 minūtes. Piemērota ārdarbiem un iekšdarbiem. Termiskā noturība pēc sacietēšanas -40 °C ... + 80 °C.

Sertifikācija

ISO 9001/EN 29001
FEICA biedrs

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikāli, sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un karstuma virs +50 °C.

Iepakojums

1000 ml aerosola flakons, materiāla svars 780 g, kastē 12 gab.

Veselība & drošība

Pirms lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pēc nepieciešamības atbrīvojies no tā.