

## POINT 93

### Līme spoguļiem



Sintētiskās gumijas līme apdares un celtniecības darbiem. Parasti izmantojama celtniecībā visu veidu spoguļu pielīmēšanai pie dažādām virsmām. Pēc sacietēšanas izturīga pret mitrumu un aukstumu. Stiepes izturība (saķeres spēks) - 23 kg/cm<sup>2</sup>. Iznākums no viena kārtridža ir aptuveni 10 m šuves. Īpaši izstrādāts līmes sastāvs, kas nebojā spoguļa amalgamu. Piemīt ātra un ļoti spēcīga sākotnējā saķere un augsta savienojuma izturība.

#### Priekšrocības

- Nebojā spoguļa amalgamu
- Spēcīga un ātra sākotnējā saķere
- Elastīga šuve
- Lieliska saķere ar porainām un neporainām virsmām, 23 kg/cm<sup>2</sup>
- Ūdensizturīga

#### Lieliska saķere ar:



Stikls



Spoguļi



Koks



Keramikā



Apmetums



Betons

#### Lietojuma nozares

Līme paredzēta spoguļu un citu apdares elementu un būvmateriālu pielīmēšanai pie daudzām porainām un neporainām virsmām.

**Tehniskās specifikācijas**

Rādītājs	Vērtība
Krāsa	Bēša
Izejmateriāls	Sintētiskā gumija
Saķeres spēks pēc sacietēšanas	23 kg/cm <sup>2</sup>
Blīvums	1.25 g/cm <sup>3</sup>
Salīmēšanas laiks (@ +23 °C / 50% RH)	10-20 min
Pilns sacietēšanas laiks (@ +23 °C / 50% RH)	72 stundas
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	-20 °C ... +60 °C
Darba vides temperatūra	+15 °C ... +30 °C
Iznākums	10 m
Tilpums	280 ml

**Lietošanas pamācība**

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, bez eļļas un attaukotām. Nogrieziet kārtidža galu un pieskrūvēt tam komplektā iekļauto uzgali. Izspiest līmi uz vienas no līmējamām virsmām līnijveidā 5 cm attālumā vienu no otras. Saspiest kopā līmējamās virsmas. Ja uzstādītie spoguļi ir lielāki par 0,15 m<sup>2</sup>, spogulis jānostiprina ar atbalsta elementiem, kas neļauj spogulim kustēties. Sargāt savienojumu no ūdens, līdz tas ir pilnībā sacietējis. Lietošanas temperatūra no +15 °C līdz +30 °C. Līmes paliekas iespējams noslaucīt ar salveti, sacietējušas - mehāniski. Plēvīte veidojas 10 minūšu laikā. Korekcijas laiks 10-20 min. Pilnībā sacietē 72 stundu laikā. Piemērota iekšdarbiem. Temperatūras noturība pēc sacietēšanas -20 °C ... +60 °C.

**Ierobežojumi**

Nelietot uz lakota stikla, PE, PP, teflona virsmām.  
Kad virsma ir pārklāta ar krāsu vai laku, jāveic saderības pārbaude.

**Iepakojums**

280 ml plastmasas kārtidžs, 12 kārtidži iepakojumā.

**Uzglabāšanas apstākļi**

Uzglabāt neatvērtā veidā sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma saskaņā ar uzglabāšanas noteikumiem.

**Drošības norādījumi**

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

**Atkritumu apsaimniekošana**

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pēc nepieciešamības atbrīvoties no tā.