

## TEHNISKO DATU LAPA

### UGUNIZTURĪGAS MONTĀŽAS PUTAS

### FOME FLEX FIRE BLOCK PISTOL FOAM, 750ML

**FOME FLEX Fire Block Pistol Foam** – ugunsizturīgas vienkomenta poliuretāna montāžas putas. Produktu izmanto šuvju aizpildīšanai starp cietiem minerālajiem un metāla būvmateriāliem, siltināšanai un dažādu konstruktīvo elementu uzstādīšanai (elektroinstalācija, ugunsdrošas durvis, seifi u.c.). Izmanto vietās, kur putām ir paaugstinātas ugunsizturības prasības. Labi pielīp pie daudziem būvmateriāliem, piemēram, betona, gāzes silikāta, koka, metāla, stikla un alumīnija. Ātrāk sacietē ar papildu mitrumu. Ugunsizturības klase B1 / EI 240.

#### Priekšrocības

- Ugunsizturības klase B1 /EI 240.
- Iznākums (ražīgums) 47 litri.
- Griešanas laiks 25 minūtes.
- Stiepes izturība (pielipšanas spēks) 0,14 MPa.
- Lietošanas temperatūra +5 ... + 35 °C.
- Pilnīgas acietēšanas ilgums 1,5-5 st.

#### Lieliska saķere ar:

- Koku
- Betonu
- Jebkura veida metāliem
- PVC
- Ķieģeliem
- Ģipškartonu
- EPS un XPS
- Keramiskajām flīzēm
- Dakstiņiem

#### Lietojuma nozares

Produkts paredzēts šuvju aizpildīšanai starp cietajiem minerālajiem un metāla būvmateriāliem, kā arī dažādu elementu izolācijai un montāžai (elektroinstalācijām, ugunsdrošām durvīm, seifiem u.c.). Izmantojams vietās, kur putām ir paaugstinātas prasības pret ugunsizturību.

Plaisu, spraugu, tukšumu aizpildīšanai.

Cauruļu izolācijai.

Jumtu, sienu un grīdu savienojumu šuvju blīvēšanai.



## Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Uguns noturības klase		DIN 4102-1/ EN 13501-2	B1/EI240
Krāsa			Rozā
Siltumvadītspēja	W/(m*K)		0,036
Var griezt pēc	min.	FEICA OCF TM 1005	20-25
Plēvītes veidošanās pēc	min.	FEICA TM1014	5-10
Ūdens absorbcija	%	DIN 53428	<1
Blīvums	kg/m <sup>3</sup>		18-22
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C		-40...+90
Lietošanas temperatūra	°C		+5...+30
Pilnīgas sacietēšanas ilgums	val.		1,5-5
Iznākums (ražīgums)	litri	FEICA TM1003	47
Tilpums	ml		750

## Sertifikācija

EC-1 PLUS (ļoti zemi izmeši)
DIN 4102-1
EN 13501-2
FEICA biedrs
GTC LST EN 13501-2:2016



## Norādījumi lietošanai

Flakonu enerģiski sakratīt un pieskrūvēt pistoli. Rūpīgi notīrīt un samitrināt darba virsmu. Apvērst flakonu ar vārstu uz leju. Lai regulētu izsmidzināmo montāžas putu plūsmu, pagriezt vārstu pistoles roktura aizmugurē. Aizpildīt tukšumu ar putām. Lietošanas temperatūra no +5 °C līdz +35 °C. Ja putas tiek izmantotas zemākās temperatūrās, flakonu nepieciešams uzsildīt līdz +18 °C, ievietojot to siltā ūdenī vai siltā telpā. Nesacietējušu putu tīrīšanai vislabāk piemērots putu tīrīšanas līdzeklis **Fome Flex Foam Cleaner**. Sacietējušas putas atdalīt mehāniski.

## Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot glabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un nesakarsēt augstāk par +50 °C.

## Iepakojums

1000 ml aerosola flakoni, tilpums 750 ml, 12 gab. iepakojumā

## Drošības pasākumi

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

## Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.

