

TEHNISKO DATU LAPA



Universālās poliuretāna putas - līme FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

Apraksts

FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ir līmējošās putas bez sekundāras izplešanās ar visātrāko primāro saķeri tirgū, paredzētas visu izolācijas materiālu līmēšanai un izmantojamas vairumam apdares, celtniecības un atjaunošanas darbu.

Galvenās pielietojuma jomas: jebkura izmēra izolācijas un apdares paneļu montāža, bloku mūrēšana, dekoratīvo elementu uzstādīšana, pakāpienu pielīmēšana, cokolu un palodžu uzstādīšana u.t.t. Produktam ir lieliska saķere ar lielāko daļu celtniecības materiālu: polistirola izolācijas plātnes (EPS, XPS), poliuretāna plātnes (PIR), fenola plātnes (PF), koks, betons, ķieģeļi, keramikas un akmens flīzes, metāls, ģipsis, OSB, alumīnijs u.t.t.

Putām piemīt sevišķi ātra un spēcīga sākotnējā saķere, līmēšanas laiks ir tikai 60 sekundes. Atkarībā no līmējamā elementa svara un lieluma pieturēt ir nepieciešams tikai 1-2 minūtes. Sabiezēšanas ilgums ir 15 min. un griešanas laiks ir jau pēc 10 minūtēm, tāpēc FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ievērojami paātrina un vienkāršo celtniecības remonta un apdares meistarū darbu.

Putu iznākums pie 3 cm platas šuves ir 80 metri, kas pieļauj uzstādīt līdz 12 m² izolācijas vai apdares elementu un samazina transporta izmaksas salīdzinājumā ar sausajiem maisījumiem.

Priekšrocības

- Sasaistās ar virsmu 60 sek. laikā
- Flakona iznākums paredzēts 12 m² izolācijas materiālu
- Griešanas laiks – pēc 10 minūtēm
- Salīmē gandrīz visus izolācijas un apdares materiālus
- Iznākums - 80 m šuves (3 cm platumā)
- Videi draudzīgas un absolūti nekaitīgas veselībai
- Lietošanas temperatūra no -10°C līdz +35 °C

Lieliska saķere ar:

- EPS un XPS paneļi
- NEOPOR
- PIR un PF paneļi
- Minerālā un akmens vate
- Koksne
- Betons
- Ķieģeļi
- Visu veidu metāli
- Keramikas
- Ģipškartons
- Flīzes
- Akmeņi

TEHNISKO DATU LAPA

Pielietojuma jomas

Dažādu izolācijas un apdares būvmateriālu līmēšanai un montāžai.

Tehniskās specifikācijas

Rādītāji	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Dzeltēna
Iznākums	m ²		līdz 12
Iznākums (3 cm šuve)	m		80
Var griezt pēc	min.	FEICA TM1005	10
Plēvītes veidošanās pēc	min.	FEICA TM1014	1
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C		-40 ... +90
Lietošanas temperatūra	°C		-10 ... +35
Korekcijas laiks	min.		2-5
Spiedes stiprība	N/mm ²	FEICA OCF TM 1011	0,05
Stiepes stiprība	N/mm ²	DIN 53455	0,18
Ugunsizturības klase		DIN 4102	B3
Tilpums	ml		750

Sertifikācija

FEICA biedrs

Norādījumi lietošanai

Flakonu enerģiski sakratīt un pieskrūvēt pistoli. Rūpīgi notīrīt un samitrināt darba virsmu. Mitrināšana paātrina polimerizāciju. Apvērst flakonu otrādi. Lai regulētu putu plūsmu, pagrieziet vārstu pistoles roktura aizmugurē. Aizpildīt šuvi no 3 cm attāluma no virsmas. Pēc uzklāšanas nogaidīt 1 minūti un piespiest līmējamo materiālu pie virsmas. Atkarībā no svara ir nepieciešams 1-2 minūtes pieturēt. Lielu izolācijas paneļu līmēšanai ar putām jāpārklāj vismaz 10% no virsmas. Citiem celtniecības materiāliem pārklājuma laukums ir 40%. Korekcijas laiks ir 2 minūtes. Jau pēc 15 minūtēm līme iegūst pienācīgu mehānisko izturību, un procesu var turpināt. Lietošanas temperatūra ir no -10°C līdz +35°C. Ja putas tiek izmantotas zemās temperatūrās, flakonu nepieciešams uzsildīt līdz +18°C, ievietojot to siltā ūdenī vai siltā telpā. Nesacietējušu putu atliekas vislabāk notīrīt ar tīrīšanas līdzekli Foam Cleaner Fome Flex. Sacietējušas putas attīrīt mehāniski.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot glabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un nesakarsēt augstāk par +50 °C.

Iepakojums

1000 ml aerosola flakoni, tilpums 750 ml, 12 gab. iepakojumā.

TEHNISKO DATU LAPA

Veselība & drošība

Pirms lietošanas iepazīties ar produkta drošības datu lapu un to saprast. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.

Yervaa



ZOOM

GUDFOR

INRAL

POINT

FOME
FLEX