



POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Koka līme PVA D3 ar paaugstinātu saķeri

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE - augstas kvalitātes D3 klases PVA līme ar paaugstinātu saķeri. To var izmantot visu veidu koksnes līmēšanai, kā arī vietās, kur nepieciešama paaugstināta izturība pret mitrumu. Ideāli piemērota cietkoksnes, tropu koka, saplākšņa, OSB un citu skaidu plātņu līmēšanai. Līmei ir spēcīga un ātra saķere un lieliska mitruma noturība.

Priekšrocības

- Paaugstināta mitrumizturība, klase D3
- Cietinātāja pievienošana palielina mitrumizturības klasi līdz D4
- Paaugstināta saķere 50 kg/cm²
- Viegli slīpējama
- Īss piespiešanas laiks, tikai 15-20 minūtes
- Lietošanas temperatūra no +8 °C.
- Sertificēta Rosenheim IFT

Lieliska saķere ar:

- Visu veidu koksne
- Cietkoksne
- Tropiskā koksne
- Finieris
- OSB
- Visu veidu skaidu plātnes
- Citi koka izstrādājumi

Lietojuma nozares

Izmantojama visu veidu koksnes līmēšanai, kā arī vietās, kur nepieciešama paaugstināta mitrumizturība. Ideāli piemērota cietkoksnes, tropiskās koksnes, finiera, OSB un citu skaidu plātņu līmēšanai

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Vērtība
Krāsa		Caurspīdīga (pēc sacietēšanas)
Bāze		Polivinilacetāts
Konsistence		Pasta
Blīvums	g/ml	1,1
Piespiešanas laiks (20 °C)	min.	15-20
Piespiešanas laiks (80 °C)	min.	2-3
Korekcijas laiks	min.	10
Sacietēšanas laiks	h	24
Viskozitāte	mPas	12000
Sausais atlikums	%	53
Patēriņš	g/m ²	150-200
Lietošanas temperatūra	°C	+5 ... +30
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C	-20 ... +80
Salizturība transportēšanas laikā	-20 °C	5 cikli (pirms lietošanas sasildīt līdz 23 °C)
Tilpums	ml	500, 1000

Sertifikāti


IFT ir atzīta kā būvuzraudzības iestāde Ū marķējuma sertificēšanai un ir viena no pirmajām nozares pilnvarotajām institūcijām, kas ir pilnvarota Ū marķējuma sertifikācijai un uzraudzībai. Nozares nozīmīgo standartizācijas komisiju virziens garantē svarīgu zināšanu sākumu ift, piedāvājot izšķirošas priekšrocības attiecībā uz izstrādājumu standartu apstrādi un interpretāciju, kā arī obligāto CE marķējumu Eiropā. Nozares nozīmīgo standartizācijas komisiju virzība garantē svarīgu ift zināšanu sākumu, piedāvājot izšķirošas priekšrocības attiecībā uz izstrādājumu standartu apstrādi un interpretāciju, kā arī obligāto CE marķējumu Eiropā.

Lietošanas nosacījumi

Līmi rūpīgi samaisīt. Koksnes mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 8-12%. Uzklāt līmi uz sausas, tīras, attaukotas virsmas. Līmi jāuzklāj uz vienas puses ar otu vai rullīti. Līmējot masīvkoku, līmi ieteicams uzklāt uz abām līmējamām virsmām. Savienot līmējamās virsmas un stingri piespiest. Piespiešanas laiks ir jāpielāgo koksnes veidam, mitrumam un ekspluatācijas apstākļiem, piemēram, apkārtējās vides temperatūrai. Piespiešanas spēks 0,2 - 0,6 N/mm². Korekcijas laiks līdz 10 min. Pilnībā sacietē 24 stundu laikā.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma saskaņā ar uzglabāšanas noteikumiem

Iepakojums

500 ml plastmasas pudele, 12 gab. iepakojumā. 1000 ml plastmasas pudele, 6 gab. iepakojumā

Health & Safety

Pirms lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pēc nepieciešamības atbrīvoties no tā.