

## POINT 95

### Līme koka konstrukcijām



Līme uz akrila dispersijas bāzes dažādu būvmateriālu pielīmēšanai pie porainām virsmām, piemēram, betona, ģipša, cementa, ķieģeļiem, skaidu plātnēm un kartona. Pēc sacietēšanas līme veido caurspīdīgu un īpaši izturīgu šuvi. Līmes šuve no baltas sacietējot kļūst caurspīdīga.

#### Prekšrocības

- Pēc sacietēšanas izturīga pret aukstumu un mitrumu
- Augsts saķeres spēks pēc sacietēšanas 28 kg/cm<sup>2</sup>
- Veido caurspīdīgu šuvi
- Bez smaržas, nesatur šķīdinātājus
- Nav uzliesmojoša
- Elastīga šuve

#### Lieliska saķere ar:



Koks



Betons



Ķieģeļi



Ģipsis



Keramikā



Korķis



Polistirols



Ģipškartons

#### Lietojuma nozares

- Siltumizolācijas un skaņas izolācijas materiālu līmēšana
- Dekoru un būvelementu līmēšana
- Grīdlīstu, apmaļu, paneļu un keramisko flīžu ieklāšana

#### Lietošanas pamācība

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, bez eļļas un attaukotām. Nogriezt kārtidža galu un uzskrūvēt tam komplektā pievienoto uzgali. Ievietot kārtidžu hermētiķu pistolē un piepildīt uzgali ar līmi, vairākas reizes nospiežot pistoles sprūdu. Izspiest līmi uz vienas no līmējamām virsmām līnijveidā vai punktvēidā. Saspiest kopā līmējamās virsmas un stingri saspiest. Korekcijas laiks pēc līmēšanas ir 20-30 minūtes. Lietošanas temperatūra no +10 °C līdz +30 °C.

**Tehniskās specifikācijas**

Rādītājs	Vērtība
Krāsa	balta, sacietējot caurspīdīga
Izejmateriāls	akrila dispersija
Blīvums (ISO 2811-1)	1.05 g/ml
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	-20 °C ... +60 °C
Darba vides temperatūra	+10 °C ... +30 °C
Correction time	20-30 min
Pilnas sacietēšanas laiks	72 stundas
Stiepes izturība (saķeres spēks) (DIN 53504 S2)	28 kg/cm <sup>2</sup>
Sausnas saturs	54%
Patēriņš	200-300 g/m <sup>2</sup>
Tilpums	280 ml

**Ierobežojumi**

- Nelietot uz PE, PP, teflona un bitumena virsmām
- Vismaz vienai no virsmām jābūt absorbējošai
- Sargāt no ūdens līdz pilnīgai sacietēšanai

**Iepakojums**

280 ml plastmasas kārtridžs, 12 kārtridži iepakojumā.

**Uzglabāšanas apstākļi**

Garantijas derīguma termiņš - 24 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +30 °C.

**Drošības norādījumi**

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

**Atkritumu apsaimniekošana**

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pēc nepieciešamības atbrīvoties no tā.